

PC/PMMA复合板物性資料

12.11.15

タキロン株式会社

揖保川事業所 技術部

实验详细	原板	厂家	Takiron		
		牌号	PCMAMR GM860		
		厚度	1		
	全光线透光度	JIS K7361-1	92.5		
	雾度	JIS K7105	0.04		
	色 (C/2 透过测定值)	L*	JIS Z8729	96.80	
		a*		-0.30	
		b*		0.60	
		YI	JIS Z8722	1.10	
	附着性(百格测试)	A面/B面	JIS K5600-5-6	0	0
		分類			
	表面硬度(铅笔硬度)	A面/B面	JIS K5600-5-4	4H	HB
	落球实验	36g 150mm	中间部分	球印	-
		50x80mm(3.5")、四周固定	边缘	球印	-
UV-B灯照	72H	Δ YI	0.01	-	
	144H		0.20	-	
高温高湿实验	85°C、>85%、120H	分类	0	0	
(百格实验后用胶带剥离测试)		翘曲	PC边凸 0.25mm		
初期翘曲度	3.5"(50*80)	最大的翘曲处	PMMA边凸 0.1mm		

PMMA PC

*上表中数值为评测值, 非保证值。